

実大材強度試験結果一覧


(試験No./画像)

No.1 試験結果

曲げヤング係数	曲げ強さ
15.00kN/mm ²	47.72N/mm ²



試験材



①荷重開始



②破壊結果

No.2 試験結果


曲げヤング係数	曲げ強さ
14.46kN/mm ²	61.98N/mm ²



試験材




①荷重開始



②破壊結果

No.3 試験結果


曲げヤング係数	曲げ強さ
14.17kN/mm ²	38.14N/mm ²



試験材



①荷重開始




②破壊結果


No.4 試験結果	
曲げヤング係数	曲げ強さ
14.69kN/mm ²	49.23N/mm ²



試験材



①荷重開始



②破壊結果


No.5 試験結果	
曲げヤング係数	曲げ強さ
17.09kN/mm ²	53.89N/mm ²



試験材



①荷重開始



②破壊結果

	曲げヤング係数(kN/mm ²)	曲げ強さ(N/mm ²)
平均値	15.08	50.19
下限値	14.17	38.14