

中国木材株式会社 構造用大断面集成材 最新ラインアップ

○ 生産可能仕上最大サイズ
 長さ 500 mm × 厚み 1200 mm × 幅 (1次接着製品は 13m × 180mm × 800mmまで)

○ 大断面集成材 製品ラインナップ

樹種	構成	強度等級 (生産可能最高値)	接着剤			ホルムアルデヒド 放散量 表示	使用環境
			積層部	たて継ぎ(F/J)部	2次接着部		
ベイマツ	同一等級構成	E120-F375 (E150-F465)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	-	F☆☆☆☆	A
	同一等級2次接着	E120-F375 (E150-F465)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	レゾルシノール/フェノール樹脂	F☆☆☆☆	A
	対称異等級構成	E120-F330 (E135-F375)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	-	F☆☆☆☆	A
	対称異等級2次接着	E120-F330 (E135-F375)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	レゾルシノール/フェノール樹脂	F☆☆☆☆	A
杉	同一等級構成	E65-F255 (E85-F300)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	-	F☆☆☆☆	A
	同一等級2次接着	E65-F255 (E85-F300)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	レゾルシノール/フェノール樹脂	F☆☆☆☆	A
	対称異等級構成	E65-F225 (E75-F240)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	-	F☆☆☆☆	A
	対称異等級2次接着	E65-F225 (E75-F240)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	レゾルシノール/フェノール樹脂	F☆☆☆☆	A
桧※1	同一等級構成	E95-F315 (E105-F345)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	-	F☆☆☆☆	A
	同一等級2次接着	E95-F315 (E105-F345)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	レゾルシノール/フェノール樹脂	F☆☆☆☆	A
	対称異等級構成	E95-F270 (E95-F270)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	-	F☆☆☆☆	A
	対称異等級2次接着	E95-F270 (E95-F270)	レゾルシノール/フェノール樹脂	メラミン	レゾルシノール/フェノール樹脂	F☆☆☆☆	A

標準強度以外でご要望の際はご相談下さい

※1 桧など小径の原木より生産の場合は厚み240mm以下でも二次接着での生産となる場合があります