

実大材強度試験結果一覧

(試験No./画像)

No.1 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
545kg/m ³	28.4kN	46.3N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.2 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
633kg/m ³	21.4kN	34.6N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.3 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
515kg/m ³	24.4kN	39.9N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中




③破壊結果

No.4 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
564kg/m ³	25.8kN	42.2N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.5 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
564kg/m ³	37.3kN	59.8N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.6 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
529kg/m ³	33.0kN	534.0N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.7 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
535kg/m ³	32.4kN	52.7N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.8 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
516kg/m ³	23.6kN	38.5N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.9 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
534kg/m ³	39.1kN	62.4N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.10 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
521kg/m ³	30.9kN	50.1N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.11 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
505kg/m ³	27.3kN	44.3N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.12 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
634kg/m ³	39.5kN	64.3N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.13 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
591kg/m ³	39.1kN	62.1N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.14 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
513kg/m ³	25.5kN	40.7N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.15 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
484kg/m ³	24.9kN	39.3N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中




③破壊結果

No.16 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
491kg/m ³	21.2kN	33.8N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.17 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
521kg/m ³	26.7kN	42.7N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.18 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
630kg/m ³	33.7kN	54.8N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

No.19 試験結果

密度	最大荷重	曲げ強さ
533kg/m ³	28.9kN	47.0N/mm ²



①試験開始




②荷重試験中




③破壊結果

No.20 試験結果


密度	最大荷重	曲げ強さ
587kg/m ³	36.6kN	59.5N/mm ²



①試験開始



②荷重試験中



③破壊結果

平均値 (N/mm ²)	最小値 (N/mm ²)	最大値 (N/mm ²)
48.4	33.8	64.3